



TEST REPORT

우 44776 울산광역시 남구 테크노산업로 29번길 8

TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

성적서번호 : TAK-2024-162757

접 수 일 자 : 2024년 11월 14일

대 표 자 : 고태운

시험완료일자 : 2024년 11월 28일

업 체 명 : 금강페인트공업(주)

주 소 : 경북 영천시 고경면 추곡길 86-75

시 료 명 : KS M 6060 3종

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
증류시험(초류점)	℃	-	113	KS M 6060 : 2014
증류시험(93 ℃에서 유출량)	%	-	0	KS M 6060 : 2014
증류시험(104 ℃에서 유출량)	%	-	0	KS M 6060 : 2014
증류시험(건점)	℃	-	142	KS M 6060 : 2014
비휘발성 물질	g/100mL	-	0.01	KS M 6060 : 2014
겉모양	-	-	이상없음	KS M 6060 : 2014
점적 시험	-	-	이상없음	KS M 6060 : 2014
구리 부식성	-	-	이상없음	KS M 6060 : 2014
산값	KOH mg/g	-	0.1	KS M 6060 : 2014

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee Jin Seong

작성자 : 이진성

Tel : 052-279-0421

Ryue Tae Gye

기술책임자 : 유태규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 11월 28일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code