



TEST REPORT

우 44776 울산광역시 남구 테크노산업로 29번길 8

TEL (053)384-1910 FAX (053)384-1915

성적서번호 : TAK-2026-068355

접 수 일 자 : 2026년 05월 14일

대 표 자 : 고태운

시험완료일자 : 2026년 07월 21일

업 체 명 : 금강페인트공업(주)

주 소 : 경북 영천시 고경면 추곡길 86-75

시 료 명 : 도료(KS M 6030 1종 알키드 프라이머)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
비휘발분((105 ± 2) °C, 3 h)	%	-	71	KS M 6030 : 2026
상도적합성(**)	-	-	이상없음	KS M 6030 : 2026
고화건조시간	h	-	2	KS M 6030 : 2026
중금속 함량 - 납	%	-	검출안됨	KS M 6030 : 2026
중금속 함량 - 6가 크로뮴	%	-	검출안됨	KS M 6030 : 2026
밀착성(**)	-	-	0	KS M 6030 : 2026
내굴곡성(**)	-	-	이상없음	KS M 6030 : 2026
사이클부식성(1 008 h)(**)	-	-	-	KS M 6030 : 2026
-부품등급	-	-	0(S1)	KS M 6030 : 2026
-부식평가(박리)	mm	-	0.7	KS M 6030 : 2026

** 의뢰자가 제공한 시험편으로 진행한 결과임

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인에는 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Min Su Jin

작성자 : 민수진

Tel : 052-279-0436

Ryue Tae Gye

기술책임자 : 유태규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 07월 21일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code